

# RAKU

## LUSTRE VERT.

65 FRITTE 1253  
15 SILICE  
15 KAOLIN  
5 CUIVRE  
OU 8 CARBONATE DE CUIVRE.

## TRANSPARENT.

100 FRITTE 1253  
5 KAOLIN  
5 BENTONITE

## LUSTRE JAUNE

100 FRITTE 1250  
10 ETAIN  
1 SOUS NITRATE DE BISMUTH  
5 NITRATE D'ARGENT

## LUSTRE OR.

100 FRITTE 1253  
4 SOUS NITRATE DE BISMUTH  
1 NITRATE D'ARGENT.

## LUSTRE VERT.

90 FRITTE 1254  
10 KAOLIN  
2 CUIVRE  
1 ETAIN  
2 SOUS NITRATE DE BISMUTH  
0,3 NITRATE D'ARGENT.

## TURQUOISE.

100 C315  
100 M60  
200 FRITTE 1253  
3% CUIVRE.

## EMAIL MAT.

10 FRITTE 1254 OU 1252  
90 CUIVRE.

## LUSTRE

1) base alcaline.  
.fritte 1253 ou 1254 de céradel +bentonite 4%+oxide 3 à 8 %+bismuth sous forme de sous nitrate ou d'oxide 2 à5 %+nitrate d'argent 1 à 4 %.

2) base plombeuse.  
Fritte 1250 ou 1251 + oxide + sous nitrate de bismuth + même pourcentage que la base alcaline.